


PSA – Perlisto-biała, dwustronnie zgrzewalna folia BOPP, jednostronnie aktywowana.

PSA - White-pearlised heat sealable polypropylene film BOPP, one treated side.



WŁASNOŚCI/PROPERTIES

- Niska temperatura zgrzewu/Low sealing temperature
- Doskonałe własności optyczne (połysk)/Excellent optical properties (gloss)
- Doskonałe własności barierowe (para wodna, zapach)/ Improved barrier properties (moisture, odor)

Własności		Jednostka/Unit	Wymagana wartość/ Required value			Metoda badania/ Test method
Grubość/Thickness	± 5%	µm	30	35	40	ISO 4593
Gramatura/Weight	± 5%	g/m ²	21,9	25,6	29,2	ISO 536
Wydajność/Yield	± 5%	m ² /kg	45,7	39,0	34,2	ISO 536
Wytrzymałość na zerwanie /Tensile strength	MD (min.)	MPa	70			ISO 527 ASTM D 882
	TD (min.)		140			
Wydłużenie przy zerwaniu /Elongation at break	MD (max.)	%	200			ISO 527 ASTM D 882
	TD (max.)		60			
Skurcz termiczny /Thermal shrinkage	MD (max.)	%	4			ISO 11501 ASTM D 1204
	TD (max.)		2			
Poziom aktywacji/Treatment level		Dyne/cm	≥ 38			ISO 8296 ASTM D2578
Kinetyczny współczynnik tarcia COF/Kinetic coefficient of friction			0,30	+0,1 -0,15		ISO 8295 ASTM D 1894
Zakres temp. zgrzewania / Heat sealing range		°C	105 - 140			Alupol Films
Wytrzymałość zgrzewu/ Heat sealing range (130oC 1bar, 1s)*		N/15mm	min 2,0			Alupol Films
Nieprzeźroczystość, nie mniej niż/ Opacity, not less		%	60	65		Alupol Films
Połysk 45/ Gloss at 45°		%	min. 70			ISO 14782 ASTM D 1003
OTR**	cm ³ /m ² x 24h x 0,1MPa, 23°C, 0%- RH		> 1500	> 1300		ASTM D 3985
WVTR**	g/m ² x 24h, 38°C, 90%-RH		< 6,5	< 5,5		ASTM F 1249

* Zakres temperatur zgrzewania w warunkach laboratoryjnych Dobór temperatur zgrzewania w przemysłowych warunkach przetwarzania uzależniony jest od charakterystyki elektrod zgrzewających i szybkości procesu pakowania.

/Temperature range of sealing in laboratory conditions. The selection of temperatures of sealing in industrial processing conditions is made conditional on characteristics of welding electrodes and the speed of the packing process.

** Wartości typowe/ Typical values

Powyzsze informacje bazują na wewnętrznych testach, wartości mają charakter orientacyjny / The above information is based on internal tests, values are indicative only.



Pozostałe informacje/Additional information	
Przeznaczenie/ Purpose	<p>Perlito biała folia BOPP dwustronnie zgrzewalna z typowym współczynnikiem tarcia przeznaczona do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drukowania metodą rotograviurą i fleksograficzną - laminacji rozpuszczalnikowej i bezrozpuszczalnikowej - wytwarzania opakowań dla produktów spożywczych - pakowania na poziomych HFFS i pionowych VFFS automatach pakujących - do pakowania lodów, czekolad, cukierków itp., które wymagają ochrony przed promieniami UV <p>Heat sealable white-pearlised BOPP film with standard coefficient of friction used for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - high quality rotogravure and flexographic printing - solvent based and solvent free lamination - manufacture of flexible packaging for food products - horizontal HFFS and vertical VFFS packaging machines - packaging of ice cream, chocolate bars, candy etc., which requires protection from UV light
Wygląd folii Film appearance	<p>Folia powinna mieć gładką powierzchnię z równomiernie przyciętymi brzegami, bez dziur, przedarć, pęknięć, trwałych zamarszczeń, wyraźnych pofałdowań, wzdłużnych zarysowań, plam oleju, zamarszczeń powierzchni oraz miękkich miejsc. Dopuszczalne są delikatne nacięcia, małe linie, niewielkie zadrapania oraz nierówności brzegu do 0,5 mm od narzędzia rozcinającego. Wady takie jak: kropki, rysy, oddzielanie się kopolimeru, małe żele, które powodują wadę 'rybie oczka' o wielkości do 15mm² występujące w ilości do 20 sztuk na 1m² są dopuszczalne/The film shall have a smooth surface with evenly trimmed sheet edges, free from holes, tears, cracks or pressed creases, local sagging, longitudinal mechanical scratches and oil stains visible at a 1 meter distance. Subtle notches, little lines, micro scratches or edge unevenness up to 0,5 mm from shaping tool are allowed. Defects with the maximum area of 15mm² visible at the distance of 1 meter and maximum number of 20 pcs per 1m², such as dots, marks, scratches, small solid lumps which cause "fish-eye" defects are allowed</p>
Wymiary/ Dimensions	<p>Tolerancja średnicy zewnętrznej/ Tolerance of outer diameter, mm: ± 50</p> <p>W partii produkcyjnej dopuszcza się max 15% zwojów o średnicy mniejszej lecz nie mniejszej niż połowa średnicy podanej w zamówieniu lub dopuszcza się max 15% rulonów o długości mniejszej niż podano w zamówieniu/ In production batch it is allowed max 15% reels with a lower diameter but not lower than half of diameter mentioned in the order or it is allowed max 15% reels with a length lower than it is mentioned in the order.</p> <p>Dopuszczalna tolerancja szerokości < 600mm/ Tolerance of width < 600mm: ± 2mm</p> <p>Dopuszczalna tolerancja szerokości > 601mm/ Tolerance of width > 601mm: ± 3mm</p> <p>Dopuszczalna liczba łączeń/ Number of splices:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 łączenia w rolce o średnicy do 400 mm/ max 2 splices per reel if the diameter not exceed 400mm - 3 łączenia w rolce o średnicy powyżej 400 mm/ max 3 splices if the diameter is bigger than 400mm
Sposób pakowania Packing method	Rolki pakowane na paletach/ Rolls are packed in pallets.
Magazynowanie Storage method and conditions	Rolki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu na paletach w suchym, zamkniętym pomieszczeniu chronionym przed promieniami słonecznymi, minimum 1 metr od czynnych urządzeń grzewczych. Warunki przechowywania powinny eliminować ryzyko uszkodzenia oryginalnego opakowania. Przed dalszym przetwarzaniem należy sezonować folię w temperaturze 20°C ± 5 °C i wilgotności w zakresie 60% ± 10 % przynajmniej 48 h./Rolls should be stored in their original wrapping on pallets in dry closed sun protected place minimum 1 meter from heating units. Storage conditions should eliminate any risk of wrapping deterioration. Before further converting OPP films should be placed at temperature 20°C ± 5 °C and humidity 60% ± 10 % at least for 48 hours.
Trwałość Shelf life	Gwarantowany czas przechowywania to 6 miesięcy od daty produkcji./ Guaranteed storage life is 6 months from the date of production.
Zalecenia przed użyciem lub przetworzeniem/ Recommendations before usage	Zaleca się wstępne koronowanie przed drukowaniem./ It is recommended to corona pre treat film before printing.

W normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania wyrób:

- spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz. U.06.171.1225 z dnia 27 września 2006).
- jest zgodny z Dyrektywą 94/62/EC „Packaging and Packaging waste” w tym również w zakresie zawartości metali ciężkich. Całkowita zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Hg i Cr VI) nie przekracza wagowo 100 mg/kg.

Powyższe informacje zostały opracowane w najlepszej wierze, są dokładne i zgodne z naszą aktualną wiedzą na temat zagadnienia. Zostały opracowane na podstawie przeciętnych wartości sprawdzonych w naszej standardowej produkcji i przedstawione są jako propozycja do rozpatrzenia.

Ze względu na to, że nie możemy przewidzieć wszystkich, różnorodnych warunków produkcyjnych absolutnie zalecamy Użytkownikowi określenie we własnym zakresie przydatności naszego produktu do wymaganego zastosowania poprzez przeprowadzenia własnych testów i badań uwzględniających swoiste zastosowanie, uwarunkowania, parametry i ich zmienność, a także prowadzenie stałej kontroli produkcji. Informujemy także, że dane powyższe nie zastępują w jakikolwiek sposób testów/ badań, które są niezbędne do ustalenia przydatności naszych produktów do konkretnych zastosowań.

Under normal or foreseeable conditions of use we confirm that our products:

- are in compliance with Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on Materials and Articles Intended to Come Into Contact With Food and Repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC
- are in Compliance with European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on „Packaging and Packaging Waste” ,The Sum of Heavy Metals” Cadmium, Lead, Mercury and Chromium incidentally present In These Products Is Below 100 ppm.

That information has been elaborated with our best knowledge. The average results have been checked in our standard production and that is proposition to consider.

Because we can't forecast production conditions, we recommended to make your own tests and analyzes taking into account specific application, conditioning, parameters and their variability and also maintaining constant production control.

We inform that information mentioned above can not substitute your own tests and research, which are necessary to determinate usefulness our products for the special use.

Elaborated, Technologist: Ewa Grończak	Confirmed, Board Member – Operating Director: Miroslaw Rusinek
Date: 16.05.2017	Date: 16.05.2017